



DAGEL 530

Клей для коммерческих напольных покрытий водно-дисперсионный

Доступные фасовки

14 кг

Область применения

Предназначен для укладки на сырой клеевой слой гибких коммерческих напольных ПВХ и ковровых покрытий на впитывающие воду основания, внутри сухих помещений.

Свойства

- Образует прочное и долговечное клеевое соединение.
- Сырой клеевой слой обладает начальной липкостью.
- Соответствует требованиям ГОСТ Р 58211-2018.
- Твердый клеевой риф.
- Подходит для теплых полов.
- Не содержит органических растворителей.
- Без запаха.
- Морозостойкий.
- Расход: от 340 г/м² для шпателя А2 (по ТКВ), зависит от основания и инструмента.

Требования к основанию

При выполнении работ по подготовке основания необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 29.13330.2011 «Полы». Основание должно быть прочным, ровным, сухим, на нем не должно быть пыли, грязи, остатков жиров, масел и прочих веществ, препятствующих адгезии. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений рекомендуется использовать нивелирующие смеси. Впитывающее основание должно быть обработано разведенным в необходимой пропорции водой грунтом-концентратом DAGEL 505. При укладке покрытий необходимо соблюдать требования производителей покрытий.

Применение

Перед применением рекомендуется провести пробное приклеивание конкретных материалов. Температура воздуха, основания, покрытия и клея должна быть в пределах от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха 30-75%. Покрытие необходимо заблаговременно разложить в



укладываемом помещении для его акклиматизации и выпрямления. Вскрыть тару, при наличии полимерной пленки на поверхности удалить ее. Клей тщательно перемешать миксером на низких оборотах. Нанести клеевой состав на подготовленное основание с помощью соответствующего покрытия зубчатого шпателя, например, А2 или В1(по ТКВ). Уложить напольное покрытие на влажный клеевой слой в течение 5-20 минут (открытое время при температуре +23°C и влажности воздуха 50%) и прокатать вальцами.

Основной набор прочности через 72 часа (при температуре +23°C и влажности воздуха 50%). Сварку швов производить не ранее, чем через 24 часа. Засохший клей можно удалить с помощью щелочных моющих средств или механическим способом. Очистите инструмент при помощи мыльного раствора теплой воды.

Меры предосторожности

Работы проводить в перчатках и очках. Не принимать внутрь, при попадании в глаза промыть обильно проточной водой и обратиться к врачу. Беречь от детей!
ВНИМАНИЕ! Работы по укладке проводятся специалистами с необходимым уровнем знаний и опыта.

Состав

Полимерная дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки.

Условия хранения и транспортировки

Хранить в оригинальной невскрытой таре в помещении при температуре от +5°C до +25°C вдали от источников тепла. Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Хранение в замороженном состоянии не допускается! Размораживать при комнатной температуре в течение 24 часов.
Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой таре – 18 месяцев со дня изготовления.

